

Kerti karbantartás

Egy kis nyári barkácsolás

A meleg napok beköszöntével, ha tehetjük egész napunkat a kertben, vagy a hétvégi házban töltjük. Kipakoljuk a kerti bútorokat, átrendezzük a teraszt, és egyben megvizsgáljuk: megrongálódott-e valami, kárt tett-e az időjárás a kerítésben, a kerti bútorokban, kell-e egy-két apróbb felújítást eszközölnünk. Ha igen, nem szükséges mindjárt „szakit” hívnunk, az apróbb javításokat mi is el tudjuk végezni.

Fakerítéseink akkor a legtartósabbak, ha akácból vagy tölgyből készültek, azonban olcsóbb anyag esetében is a megfelelő felületkezelés hosszú évtizedekig védelmet



nyújthat. A felfületeket az időjárástól, illetve egyéb környezeti hatásoktól függően kell felújítani. A kerítés felületének megkopását könnyen orvosolhatjuk egy olajba mártott nem szőszőlődő rongy használatával.

A komolyabb felújításokra kültéri falazúrt ajánlunk, amely növényi olajok és gyanták főzetéből készül, így hosszútávon biztosít tartós felületet. Több színben is kapható. A lazúrt minden esetben megtisztított felületre – melyet finomszemcsés csiszolóvászonnal (P120, P 150), vagy speciális lazúrtisztítóval



végezhetünk – ecsettel, hengerrel vagy szórószárral vihetjük fel. Érdemes legalább 2 rétegben alkalmazni, 3 réteg pedig már ideális felületet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben anélkül, hogy repedezne vagy leperegne. A szakszerűen kezelt felületeket elég 3-5 évenként átnézni, és szükség esetén a matt felületeket letisztítva újrakezelni.



Fa kerti bútoraink szintén az erősen igénybevett felületek közé tartoznak. A felületkezelésre válasszuk szintén a kerti bútor vagy terasz olajokat. Az így kezelt bútorok jobban taszítják a vizet és könnyebben ápolhatók. Két-három rétegben érdemes a teljes felületet lekezelni, ha nem akarjuk,

hogy idővel szürküljön a felfületek. Tisztítsuk meg, dörzsöljük át alkohollal vagy narancsolajjal, majd 1-2 rétegben vékonyan kenjük át a teljes felületet a kerti bútorolajjal. Az első réteg alkalmazásánál a nem beszívődött olajat 10-15 perc múlva töröljük le egy nem szőszőlődő ronggyal, majd hagyjuk száradni legalább fél napig. Az olajat min-





dig egyenletesen vigyük fel. Ha a túl sok az olaj, bebőrösödik és csúnya lesz. Ha túlada-goltuk, még a teljes kikeményedés előtt egy kevés olajjal visszaoldhatjuk azt.

A kerti faház, tároló, kutyaól illesztéseinek, hézagainak tömítésére átlátszó akril tömítőt javasolunk. Könnyen kezelhető, UV-álló. Kinyomó pisztollyal hordjuk fel buborékmentesen, majd simítsuk el. Az aljzat legyen száraz, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Kinyomáskor a még fehér anyag a megkötést követően átlátszóvá válik. Kiválóan tapad fa felületeken is, festhető. Az ápolást, felújítást a fake-rítésnél alkalmazott módszerrel érdemes végezni.

Kerti grillsütőnk, faszenes égetőnk re-pedéseit, illesztéseit tömíthetjük hőálló tömítővel, ami nagy szilárdságú, nem rugalmas, antracit színű anyag. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy akár 1000 °C-ig ellenáll a tartósan nagy hőterhelésnek. Alkalmazása során a polírozott fémfelületeket alaposan érdesítsük fel, majd tisztítsuk meg. Kinyomó pisztollyal hordjuk fel az anyagot buborékmentesen, majd simítsuk el! A főlösleges anyagot nedves kendővel távolít-suk el, de ügyeljünk arra, hogy ne hagyjuk megkeményedni, mivel a megkeménye-dett tömítőt már csak mechanikai eszkö-zökkel távolíthatjuk el. A felhordást követő 24 órán belül ne tegyük ki erőteljes hőter-



helésnek, viszont a fokozatos, lassú felme-legítés lerövidítheti a száradási időt.

Az akna vagy kútgyűrűk vízzáró ragasz-tását, csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítését kútgyűrű purhabbal végez-hetjük, ami ellenáll a földalatti szennye-ződéseknek (talajvíz, olaj, benzin, fekália, baktériumok). Alkalmazása előtt az aljza-tot nedvesítsük elő. A purhabot alapos fel-rázás után fejjel lefelé függőlegesen tartva tudjuk felhordani.

Mivel a purhab alaktartó, vágható, könnyű és tartós, segítségével akár műsziklákat is formázhatunk, vagy sziklakertet is varázsolhatunk kertünkbe. Arra ügyeljünk, hogy nem UV-álló, ezért valamilyen bevonattal lássuk el a kész formát. Festhetjük vagy lakozhatjuk, ennek során azonban minden esetben használjunk védőkesztyűt. ■



A felújításhoz szükséges anyagok kap-hatóak az Ezermester Bolthálózatnál, ahol igény szerint szaktanáccsal is se-gítenek a kiválasztásban.

Ezermester boltok

- 1092 Budapest, Ferenc krt. 28.
- 1117 Budapest, Móricz Zs. krt. 14.
- 1117 Budapest, Váli u. 2.
- 1117 Budapest, Váli u. 4.
- 1185 Budapest, Üllői út 829.
- 1222 Budapest, Borkó u. 12.
- 1222 Budapest, Háros u. 131.
- 2011 Budakalász, József A. u. 73.
- 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. u. 1.
- 2330 Dunaharaszti, Némedi út 10.
- 5130 Jászapáti, Kossuth L. u. 25.
- 6900 Makó, Kossuth u. 22.
- 7100 Szekszárd, Rákóczi út 43.
- 5000 Szolnok, Szántó krt. 61-63.
- 5008 Szolnok-Szandaszőlős, Munkácsy M. u. 28.
- 9012 Győr-Ménfőcsanak, Mérföldkö u. 9.
- 2045 Törökbálint, Munkácsi M. u. 1/a.